

DECKSHIELD ACCELERATOR B3

En akselerator til bruk sammen med Deckshield System

Bruksområde

For å få en raskere klebefri overflate på Deckshield SF, Deckshield Finish og Flowgrip F1 Mortar.

Fordeler

- Redusert tid for overmaling.
- Raskere belastning.
- Lett å blande i produktet.
- Løsemiddelfri

Forpakning

2.5 og 5 kg spann.

Miksing

Tilsett akselerator B3 til Base A i mengde som spesifisert i tabell på neste side. Bland disse to komponenter godt før herder B tilsettes. Vær sikker på at produktene er godt mikset. Bruk en saktegående drill

Advarsel: IKKE tilsett Akselerator B3 direkte i Hardener B.

Påføring

I og med at "åpen" tid reduseres ved bruk av Akselerator B3, er det viktig å benytte materialet med en gang det er blandet. Påfør også neste blanding fortløpende slik at man unngår at foregående blanding herder.

Lagring og levetid

Lagret tørt, uåpnet ved 10 - 35°C, holdbarhet vil være min. 12 mnd. Sikre at produktet ikke lagres i temp. under 0 °C .

Helse og Miljø

Noen av komponentene i dette produktet kan være skadelige ved miksing og legging. Se de aktuelle HMS datablader , disse kan fåes ved henvendelse til Peran AS eller Flowcrete Group.

Ytterligere informasjon

Når andre produkter skal benyttes sammen med dette materialet må dette sjekkes med de teknisk datablad. Dette for å være sikker på at de er kompatible med hverandre.

Flowcrete har et meget god teknisk og praktisk kjennskap som er bygget opp etter mange års erfaring. Vi er derfor glade for å kunne bistå enten pr. tlf. eller om det er et ønske å besøke vårt tekniske senter i Sandbach.

BLANDINGSFOROHLD

Herdetid (timer)	Temp. (°C)	% Akselerator B3 av sett vekt	
		Deckshield SF	Deckshield Finish
3	5		
	10		
	15	0.60%	0.80%
	20	0.40%	0.60%
5	5	0.60%	0.80%
	10	0.20%	0.30%
	15	0.10%	0.15%
	20		
6	5	0.50%	0.70%
	10	0.10%	0.15%
	15		
	20		

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Flowcrete Norway AS

Postboks 307, 1401 Ski, Norway
Tel: +47 64860830 Fax: +47 64860831
Email: norway@flowcrete.com
Flowcrete Norway AS er et RPM selskap