

DECKSHIELD FINISH

To komponent, løsemiddelfritt, fleksibelt, polyuretanbelegg. Inngår som en del av det BBA godkjente Deckshield systemet.

Bruksområde

Er et pigmentert toppbelegg i Deckshield systemet. Kan legges på underlag av betong eller asfalt, for å få et sklisikkert slitelag.

Fordeler

- BBA testet og godkjent.
- Løsemiddelfritt.
- Sklisikkert toppbelegg, kan tilpasses de fleste ønsker.
- Flexibel, kan benyttes som toppbelegg over Deckshield Elastomeric Membrane, asfalt eller betong.
- God slitasjemotstand.
- Rask installasjon

Tekniske data

Blandingsforhold:
Vekt: 4,0 : 1
Volum: 3,3 : 1

| | 10°C | 20°C |
|-----------------|--------|--------|
| Pot Life | 30 min | 20 min |
| Klebefri etter | 10 t | 5 t |
| Lett belastning | 30 t | 16 t |
| Full belastning | 36 t | 24 t |

NB!: Raskere herding er mulig. Se tabell neste side.

Uten skliskring:

Bruddforlengelse 60% ca.
Strekfasthet > 10 N/mm²
Rivemotstand 11 MPA approx.
Hardhet 65 (Shore D)
Spes. vekt 1.45 kg/liter

Forbehandling

Slyngrensing, fresing eller diamantsliping. Slamhinnen må fjernes for å få en åpen støvfri betongoverflate.

Priming

Normalt ikke behov

Blanding

Settene leveres ferdig med rett mengde A og B komponent. Ikke del settene. Produktet skal ikke blandes for hånd. Tilsett Herder A til Base B spannet. Bland med en saktegående drill i 2 min. Hell deretter produktet over i et nytt spann og blandes på nytt.

Påføring

Over Deckshield SF som topp på en sandmettet overflate:

Fjern all overskuddsand og støvsug flaten. Rett etter blanding påføres Deckshield Finish med gumminal eller rull. Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25°C, dog ikke under 10°C. Temperaturen på underlaget må overstige "duggpunkt" med minst 3°C under påføring.

Forbruk

0.5 – 0.9 kg/m² avhengig av kornstørrelse på sand.

NB!

Om ønskelig kan økt sklisikkerhet oppnåes med større koring på sanden.

Farger

Standard:

Mid Grey, Dark Grey, Clipper Blue, Tile Red, Forest Green, Arabian Yellow.

En UV stabil Toppcoat er tilgjengelig: Deckshield Top.

Det kan forekomme variasjon i farge fra batch til batch. Vær sikker på at materialer til toppstrøk alltid har samme batchnummer.

På steder hvor farger må stemme og det bestilles over flere ordrer / leveranser, må Flowcrete Norway AS kontaktes.

Temperatur

Deckshield Finish må ikke påføres underlag med temperatur under 5 °C. Temperaturen må ikke være under 5 °C de første 24 timer etter påføring.

Rengjøring

Rengjør med Flowsolve cleaner før produktet har herdet..

Forpakning

10 kg sett, inneholder Base A og Herder B.

Lagring & levetid

Lagres uåpnet og tørt i 10 - 35°C, materialet kan lagres i 12 mnd.

Helse og Miljø

Noen av komponentene i dette produktet kan være skadelige ved miksing og legging. Aktuelle HMS datablader kan fåes ved henvendelse til

Flowcrete Norway AS, tlf: 64 86 08 30

Ytterligere informasjon

Når andre produkter skal benyttes sammen med dette materialet må dette sjekkes med teknisk datablad. Dette for å være sikker på at de er kompatible med hverandre.

Flowcrete Norway AS har et meget god teknisk og praktisk kjennskap som er bygget opp etter mange års erfaring. Vi bistår gjerne enten pr. tlf. eller om det er ønske om besøk hos oss, eller at vi skal foreta en befaring.

Viktig

Informasjonen i denne brosjyren er basert på våre nåværende kunnskaper og erfaringer.

Den viser, uten garanti, bruks- mulighetene for vårt produkt, siden den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll. Flowcrete Norway AS garanterer for kvaliteten på de leverte materialer i h.h.t. våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Flowcrete Norway AS

Postboks 307, 1401 Ski, Norway
Tel: +47 64860830 Fax: +47 64860831
Email: norway@flowcrete.com
Flowcrete Norway AS er et RPM selskap