

## Deckshield Rapide ID

### **Fleksibelt parkeringshusbelegg med rask herdetid for etasjeskillere**

<b>Introduksjon</b>	Spesifikasjonen forutsetter at underlaget har $>25$ N/mm <sup>2</sup> trykkfasthet, uten betongslam, støv eller andre forurensninger. Underlaget må være tørt i overflaten og kan ha opp til 100 % RF iht. BS 8204-6.
<b>Forbehandling</b>	Ved slyngrensing. Kantene langs vegger og søyler forbehandles med kantsliper. Fjern alt avfall slik at flaten er støvfri og åpen.
<b>Blanding</b>	Blandes med saktegående drill
<b>Primer</b>	Benytt Flowfast Damp Primer. Strø opp primeren med gradert kvartssand 0.4-0.8mm mens den uherdede massen.
<b>Forsterking av fuger og sprekker</b>	<p>Før installasjon av Deckshield Rapide ID systemet må alle sprekker, fuger osv forbehandles på følgende måte:</p> <p>Installer et lag med Flowfast Damp Primer, 50mm bredere enn sprekken, fugen etc. La primeren herde.</p> <p>Installer en stripe med Deckshield Rapide Membrane. Legg Deckshield Scrim (Woven Glass Fibre XR 100) vått i vått, og påfør umiddelbart et nytt lag med Deckshield Rapide Membrane. La belegget herde.</p> <p>Hvis noen av de forsterkede områdene står ubehandlet mer enn 24 timer må området tørkes med Flowfast Cleaner og installer det neste membranlaget innen 1 time.</p>
<b>Første slitelag med sklisikring</b>	<p>Deretter legges første slitelag med Flowfast Flexible Binder, blandet 1:1 etter vekt med Flowfast SNL Filler. Strø opp den våte flaten til overskudd med 0.7-1.7mm kvartssand.</p> <p>La flaten herde og fjern overskudd av kvartssand.</p>
<b>Topcoat</b>	Installer Deckshield Rapide Topcoat i 1 eller 2 lag.
<b>Trafikk</b>	Full trafikk 1 time etter installasjon av Rapide Topcoat.

### Produkter som inngår i systemet

### Forsterking av sprekker og fuger

Flowfast Damp Primer	@ 0.3 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
Deckshield Rapide Membrane	@ 0.75 kg/m <sup>2</sup>
Deckshield Scrim (Woven Glass Fibre XR 100)	
Deckshield Rapide Membrane	@ 0.75 kg/m <sup>2</sup>

### Dekke

#### Primer

Flowfast Damp Primer	@ 0.3 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
Kvartssand 0.4-0.8mm	@ 0.3 kg/m <sup>2</sup>

#### Slitelag

Flowfast Flexible Binder	@ 0.75 kg/m <sup>2</sup> , blandet med
Flowfast SNL Filler	@ 0.75 kg/m <sup>2</sup>

#### Tilslag

Kvartssand 0.7-1.2mm	@ 2.5 kg/m <sup>2</sup>
----------------------	-------------------------

#### Topcoat

Deckshield Rapide Topcoat	@ 0.8 kg/m <sup>2</sup> i 1 eller 2 lag
---------------------------	---

*(Se relevant Flowfastdatablad for blanding med katalysator)*

### Annen informasjon

Se HMS-, system-, produkt og installasjonsdatablad eller kontakt Flowcrete Norway på telefon, 64 86 08 30, eventuelt email [norway@flowcrete.com](mailto:norway@flowcrete.com).

### Spesifikasjonsreferanse

Deckshield Rapide ID 22.6.2011

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

#### MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.