

Deckshield Rapide Membrane

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

To-komponent polyuretan modifisert methylnmethacrylat (MMA) basert fleksibel membran.

Bruksområde

Produktet benyttes som en del at Deckshield systemet, og fungerer som en fleksibel membran, og et vanntettende sjikt.

Bruddforlengelse: >350% (BS2782).

Blandingsforhold i % av bindemiddel (vekt)

@ 30°C	tilfør 1% Flowfast katalysator
@ 20°C	tilfør 2% Flowfast katalysator
@ 10°C	tilfør 4% Flowfast katalysator
@ 0°C	tilfør 5% Flowfast katalysator

HMS

Deckshield Rapid Membrane er et løsemiddelfritt produkt.

Følg de relevante HMS retningslinjene på installasjonsstedet. For mer informasjon, se HMS datablad for de individuelle produktene.

Oppdeling av komponenter (vekt)

Tilfør den rette mengden av katalysatoren til blandingen. Bland med en saktegående drill, og vær nøye med å ikke tilføre luft i prosessen. Overstig minimum kravet til anbefalt tykkelse for et jevnt, fullstendig lag som herder tilfredsstillende. Legg et ekstra lag hvis glinsende eller klebrige flekker forekommer etter herding.

Temperatur ved installasjon

Anbefalt temperatur i underlag er 0–25 °C, ikke lavere enn 0 °C eller høyere enn 30 °C. Temperaturen i underlage må overstige duggpunktet med 3 °C ved installasjon og herding.

Installasjonstid

Ferdigblandet produkt må benyttes innen 15 minutter ved 20 °C. Ved høyere temperaturer synker installasjonstiden.

Herdetid

Produktet har oppnådd full herding etter 45 minutter.

Farge

Beige

Tørrestoffinnhold

Ca 100%

Egenvekt

Ca 1,2 kg/l

Flowcrete Norway AS

P.B. 307, N-1501 Ski, Norway

2 av 3

Tlf: +47 64860830, Fax: +47 64860831

E-mail: norway@flowcrete.com

Flowcrete Norway AS er et RPM selskap

Side

Oppbevaring

6 mnd i uåpnet beholder.

Lagringstemperatur mellom 5–40 °C (ikke i direkte sollys).

Beskytt produktet fra vær, fukt og forurensning.

Innpakning

Produktet leveres i 25 kg sett (21 liter).

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Flowcrete Norway AS

P.B. 307, N-1501 Ski, Norway

3 av 3

Tlf: +47 64860830, Fax: +47 64860831

E-mail: norway@flowcrete.com

Flowcrete Norway AS er et RPM selskap

Side