

EP flexibel membran

Produkt datablad

Produktbeskrivelse

EP flexibel membran er en tokomponents, løsemiddelfri, epoxybasert fleksibel membran.

Produktet har en strekkforlengelse på ca. 200%.

Bruksområde

Brukes på betong- eller sementholdige underlag i kombinasjon med epoxyprimer for å få en fleksibel, vanntett membran. Egnet for å sikre en tett membran over riss og sprekker.

Miljø og helse

EP flexibel membran er løsemiddelfri. Følg yrkesmessige helse- og sikkerhetsretningslinjer som gjelder for stedet påføring finner sted.

Se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.

Blandingsforhold

A : B = 1,6 : 1 (vekt)

Dette produktet leveres i fulle enheter som A+B. Ikke del stoffer/komponenter da dette kan ødelegge sluttresultatet.

Tilsett herder B til base A. Bland i 2 minutter med elektrisk drill påmontert blandespiral. Unngå å blande inn luft.

Temperatur ved installasjon

Anbefalt material- og underlagstemperatur er 10 – 25 °C, men må ikke være under 5 °C. Temperaturen i underlaget skal være minst 3 °C høyere enn "duggpunktet" under påføring og herding. Temperaturen må ikke falle under 5 °C før det har gått 24 timer etter påføring.

Brukstid (potlife)

Ferdigblandet produkt må brukes innen 40 minutter ved temperatur på 20 °C. Ved høyere temperaturer er påføringstiden kortere.

Herdetid (ved 20 °C)

Kan overdekkes etter 16 timer.

Maksimal overdekkingstid er 24 timer.

Produktet er ferdig herdet etter 5 - 7 dager.

Omgivelsesfuktigheten skal være maks. 80 % RF under utførelse og herding.

Farger

Off White.

Tørrstoffinnhold

Ca. 100 %

Komponentenes vekt Densitet

Komponent A ca. 1,4 kg/l

Komponent B ca. 1,0 kg/l

A+B ca. 1.3 kg/l.

Lagring

Lagringstemperatur mellom 5 °C og 40 °C.

12 måneder i uåpnede pakker for komponentene A og B.

Beskytt mot vær og fuktighet / inntrenging av forurensinger.

Emballasje

Produktet leveres A+B i følgende pakker.

Enhet	Base A	Herder B
12 kg (9.2 liter)	7,4 kg	4,6 kg

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.