

Flowseal EPW

Produkt datablad

Produktbeskrivelse EPW:

Flowseal EPW er en vannbasert, to komponent epoxymaling, med bra fargestabilitet, slitestyrke og kjemikalieresistens. Leveres i blank og matt utførelse.

Bruksområde

Flowseal EPW brukes som betongbeskyttelse der det stilles krav til en lettstelt og slitesterk overflate. Den ferdige overflaten blir jevn og renholdsvennlig.

Miljø og helse

Flowseal EPW er løsemiddelfri, samt praktisk talt luktfri ved påføring, og er ikke brannfarlig. Arbeidstilsynets anvisninger om herdeplaster skal følges.

BlandingsforholdVekt/Volum:

Flowseal EPW Pigm. blank

Vekt: 1 : 3,3 (A : B)

Volum: 1 : 2,8 (A : B)

Flowseal EPW Pigm. matt

Vekt: 1 : 2,2 (A : B)

Volum: 1 : 1,9 (A : B)

Forbruk

Forbruk fra ca. 0,15 kg/m² til maksimum 0,25 kg/m² pr. strøk.

1. strøk kan tynnes med 10 – 20% vann.
2. strøk, 0 – 10%

Temperatur ved installasjon

Anbefalt temperatur i gulv/underlag 10 – 25 gr. C. Temperaturen på underlaget skal overstige "duggpunkt" med minst 3 °C under påføring, og under herding.

Leggetid

Ferdigblandet produkt skal benyttes innen 60 minutter ved 18 gr. C. Ved høyere temperaturer forkortes tiden.

Herdetid (18 °C)

Overmalbar: 12 timer ved 18 °C. Gangbar: 12 timer ved 18 °C.

Lav luftfuktighet (< 70% RF.) og god luftveksling er en forutsetning for å oppnå tilfredsstillende resultat. Produktet er fullstendig utherdet etter 5 – 7 døgn.

OBS!!! Sørg for god ventilasjon, hvis ikke kan det være fare for ujevn glans.

Klart for gangtrafikk etter 24 timer. Produktet her ferdigherdet etter 5-7 dager. Høy luftfuktighet i tidlige faser av herdeperioden kan resultere i hvit og matt overflate. Produktet skal ikke tildekkes eller vaskes de første 24 timene etter installasjon.

Tørrestoffinnhold %: **Blank: ca 60 %**
Glans: **Blank : >70**

Matt: ca 65 %
Matt: 12 (i følge Gardner 60°)



Farger

Flowseal EPW leveres i følgende farger:

Goosewing Grey 222	Yellow Grey 217	Mid Grey 280	Beige 329
Emeral Green 740	White 050	Sky Blue 452	Black 990

Spesifikk vekt:

Blank

Komponent A	ca 1,14 kg/l
Komponent B	ca 1,35 kg/l
A + B	ca 1,30 kg/l

Matt

Komponent A	ca 1,11 kg/l
Komponent B	ca 1,35 kg/l
A + B	ca 1,26 kg/l

Rengjøring av verktøy:

Rengjøres med varmt vann og såpe.

Lagring:

12 måneder ved uåpnet emballasje og ved temperatur mellom 5 og 30 gr. C.

Settstørrelse:

Produktet leveres A + B i følgende sett.

Blank: 9,1 kg (7,0 liter)

Matt: 10,1 kg (8,1 liter)

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.