

Flowseal Ultra

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowseal Ultra er en klar, blank, tokomponent, hurtigherdende, UV stabil polyuretanlakk.

Bruksområder

Flowseal Ultra kan benyttes som topplakk på flakesbelegg og strøgulv (8:ans sand).

Miljø og helse

Flowseal Ultra er polyuretan-baserat produkt og løsemiddelfritt produkt.
For videre informasjon se sikkerhetsdatablad.

Blandningsforhold

1,8 deler Base A blandes med 1 del Herder B, vektdeler.

Hell over Herder B i Base A. Bland nøye med en saktegående borremaskin, fortsett med omrøring i ca 2 minutter, pass på at det ikke dras inn luft.

Påføringstemperatur og luftfuktighet

Den anbefalte temperaturen i luft og underlag er 15-25°C, men ikke mindre enn 10°C.
Temperaturen på underlaget skal være minst 3°C over "duggpunkt" under påføring og behandling.
Temperaturen bør ikke falle under 10°C i 24 timer etter påføring.

Luftfuktighet bør være mellom 30-80% RF under påføring og herding.

Herdetid (ved 20°C og 50% RF)

Ferdingblandet produkt må brukes innen **10 minutter** ved 20°C. Ved høyere temperaturer **og/eller høyere luftfuktighet** forkortes tiden.

Produktet herder raskere i ett tynt skikt enn ett tykt.

Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon, men unngå trekk og direkte sollys under påføring og tørking.

Herdetid (ved 20°C og 50% RF)

Klebefri	ca 2 timer
Full trafikk	ca 3 timer
Fullt utherdet	5-7 døgn

Skal overmales innen 12 timer (om det ønskes) ellers kreves mekanisk bearbeiding mellom sjiktene.

Nylagt overflate må ikke vaskes de første 24 timene etter påføring.



Farge

Transparent.

Tørrstoffinnhold

ca 100% (vekt)

Glans

Blank.

Densitet

Base A	ca 1,05 kg/liter.
Herder B	ca 1,15 kg/liter.
A+B	ca 1,1 kg/liter.

Lagring

Base A: 12 måneder i uåpnet forpakning.
Herder B: 6 måneder i uåpnet forpakning. Lagringstemperatur mellom 10°C og 25°C. Beskyttes mot frost og kulde.

Emballasje

Produktet leveres A+B i følgende forpakning:
4,8 kg (4,4 liter).