

Peran LVS

Produktdatablad

Produktbeskrivelse for Peran LVS:

Peran LVS er en 2-komponent lavviskøs epoksybasert klarplast. Produktet er helt krystallisasjonsfritt.

Bruksområde

Peran LVS brukes som primer, og som bindemiddel til mørtel. Meget god inntregning i betong

Miljø og helse

Peran LVS er løsningsmiddel- og nonylfenolfri, samt at den praktisk talt er luktfri ved påføring. Inneholder ikke eksterne mykgjørere, og er ikke brannfarlig. Arbeidstilsynets anvisninger for epoksy skal følges.

BlandingsforholdVekt/Volum:

2,3 deler av komponent A blandes med 1 del av komponent B i vekt.

2,1 deler av komponent A blandes med 1 del av komponent B i volum.

Temperatur ved installasjon

Anbefalt underlagstemperatur er 15-25°C, men ikke under 10°C. Temperaturen på underlaget skal overstige "duggpunkt" med 3°C under påføring og herding.

Leggetid

Ferdigblandet produkt skal brukes innen 30 minutter ved 18°C. Ved høyere temperatur forkortes tiden.

Herdetid (18 °C)

Overmalbar etter 15 timer ved 18°C. Gangbar etter 48 timer ved 18°C

Produktet er fullstendig utherdet etter 5-7 døgn.

**Farger**

Transparent

Tørrstoffinnhold

Ca. 100 %

Glans

Blank

Komponentenes vekt**Densitet**

Komponent A ca. 1,13 kg/l

A + B ca. 1,10 kg/l

Lagring

12 måneder ved temperatur mellom 5-40 °C (forseglet pakning)

Innpakning

Produktet levers med A og B:

Enhet	Base A	Herder B
13,2 kg	A: 9,2 kg	4 kg

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.