

Peran TCW

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Peran TCW er en tokomponent, lett tixotropisk, løsemiddelfri, epoxybasert klarplast. Produktet har god bestandighet mot tidlig vannkontakt (24 timer, 20°C), og gir en hard, tett overflate med høy kjemikalieresistens.

Bruksområde

Peran TCW brukes som topplakk for Peran Perginol flakes, samt sokkel og hulkil.

Miljø

Peran TCW er løsemiddelfri. Arbeidstilsynets anvisninger for "Epoxy" skal følges.

For videre informasjon se HMS-datablad.

Blandningsforhold

2 deler Base A blandes med 1 del Herder B, vekt.

1,8 deler Base A blandes med 1 del Herder B, volum.

Bland alltid produktene (A+B) med drill og visp, ikke for hand.

Brukstemperatur

Anbefalt temperatur i gulv/underlag 15-25°C. Temperaturen på underlaget skal overstige "duggpunkt" med min. 3°C under påføring og herding.

Temperaturen må ikke falle under 5°C innen en 24 timers periode etter legging.

Brukstid / Potlife

Ferdigblandet produkt skal benyttes innen 30 minutter ved 20°C. Ved høyere temperatur forkortes tiden.

Herdetid

Overmalbar 15 timer ved 20°C

Gangbar 15 timer ved 20°C

Produktet er fullstendig utherdet etter 5-7 døgn.

Farge

Transparent.

Tørrstoffinnhold

ca 100%.

Glans

Blank.

Spesifikk vekt

Base A	ca 1,13 kg/liter.
Harder B	ca 1,01 kg/liter.
A+B	ca 1,09 kg/liter.

Lagring

12 måneder i uåpnet emballasje ved temperatur mellom 10°C og 25°C.

Settstørrelse

Produktet levereres A+B i følgende sett:
12 kg (11,1 liter).

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.