

Duracon® 305

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Duracon® 305 er en lavviskøs, svakt farget, UV resistent, klar 2-komponent basert på metylmetakrylat (MMA). Produktet brukes som en generell topplakk til Duracon systemet. Når produktet er ferdig herdet synes ikke fargen.

Duracon® 305 har en god slitestyrke og meget høy kjemikalieresistens mot mange kjemikalier.

Bruksområde

Duracon® 305 brukes som topplakk for Duracon® system. Duracon® 305 brukes for både våte og tørre produksjonslokaler. Den skal bare brukes som topplakk i Duracon® systemet BC TR og L. For Duracon® SL, spesielt ved istrøring av fargeflak, bør første lakkstrøk utføres med Duracon® 306.

Obs

Duracon® 305 kan få en melkeaktig misfarging hvis produktet utsettes for kontinuerlig vannansamling, spesielt varmt vann. Det anbefales å gjøre dreneringer som kan lede bort vannet.

Mijø og helse

Passende verneklær, hansker og beskyttelsesbriller må brukes ved blanding og legging av Duracon® 305. Hvis produktet kommer i øynene skylle lenge og kontakt lege. Om du får produktet på huden vask umiddelbart med såpe og vann. Flere opplysninger om forarbeid og påføring finnes i veiledningen om Duracon® gulvbeskyttelse.

Duracon® 305 er brannfarlig. Hold produktet borte fra åpen ild og unngå å røyke.

For videre informasjon se sikkerhetsdatabladet for Duracon® 305.

Blandingsforhold / leggetemperatur

Temperatur	% Duracon® herdepulver i vekt
30°C	0,6%
20°C	1,0%
10°C	1,5%
0°C	2,0%
- 10°C	3,0% + Duracon® 404

Legging

Forarbeid

Underlaget som skal topplakkes skal være tørt, rent og fritt for støv og andre forurensinger.

Blandning

Før bruk må Duracon® 305 blandes nøye for å få en jevn fordeling av parafinen som er i produktet. Siden blandes Duracon® 305 nøye med herdepulver etter ovenstående tabell.

Legging

Når herderen er blandet i helles Duracon® 305 ut på gulvet i en stråle og fordeles med en rull eller gumminal. Forbruk mellom 0,3 og 0,5 kg/m² avhengig av struktur og belegg. Bland små satser for å ha ferskt materiell hele tiden, og dermed unngå eventuelt blærer i topplakken. Maks tykkelse er 0,4 mm pr skikt.

Brukstid

Ferdigblandet produkt må brukes innen 15 minutter ved 20°C. Ved høyere temperaturer forkortes tiden.

Herdetid

Gangbar etter 30-60 minutter ved 20°C.

Farge

Transparent svakt farget

Tørrestoffinnhold

Ca 100%

Densitet

Ved 25° 1,00 kg/l

Lagring

6 måneder i uåpnet forpakning.
Lagringstemperatur mellom 15°C til 20°C.

Forpakning

Produktet leveres i følgende forpakning:
50 kg og 180 kg fat.

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.