



Peran Comfort

Produktdatablad

Peran Comfort er et 2-komponent, mykt, selvutjevne, ensfarget, polyuretanbasert gulvbelegg. Produktet er UV-stabilt.

Bruksområder

Peran Comfort brukes i offentlige miljøer hvor det er ønskelig med et UV-stabilt og mykt belegg. Passer godt til kontorer, butikker, klasserom, sykehus, mm. Den ferdige flaten blir jevn, tett og lett å rengjøre. Peran Comfort er selvjevne og legges i tykkelse 2 – 3 mm. Peran Comfort krever en topplakk. Belegget kan vedlikeholdes med polishbehandling.

Forbehandling

Slyngrensing, fresing eller diamantsliping.
Slamhinnen må fjernes for å få en åpen støvfri betongoverflate.
Grundig støvsuging.

Priming

Betong: Flowprime
Asfalt: Ingen priming
Stål: Flowcrete Steel Primer.

Blandingsforhold

4 deler Base A blandes med 1 del Herder B. Tilsett herder B til Base A.

Bland med en saktegående drill i 2 minutter.

Det anbefales å slå blandingen over i en ny bøtte og blande på nytt for å være sikker på at produktene blir blandet godt nok

Brukstid (potlife)

Ferdigblandet produkt skal brukes innen 25 minutter ved 23°C.
Ved høyere temperaturer forkortes tiden.

Påføring

Fordel Peran Comfort i ønsket mengde med tannsparkel eller stålbrett.
Etterulles evt. med piggrulle.

Temperatur ved installasjon

Anbefalt temperatur i underlag er 15–25 °C. Under ingen omstendighet skal temperaturen være under 10 °C. Temperaturen i underlaget skal overgå duggpunktet med 3 °C ved legging og herding. Temperaturen må ikke falle under 5 °C i de første 24 timene etter installasjon.

Herdetid

Kan brukes etter 24 timer ved 20 °C (gangtrafikk).
Produktet er fullstendig utherdet etter 5–7 døgn.

God ventilasjon og riktig luftfuktighet kreves for å få nevnte herdetider.
Anbefalt fuktighet bør være mindre enn 70 % RF ved 12°C og mindre enn 80% ved 20°C, både under påføring og herding.

Høy luftfuktighet tidlig under herdeprosessen kan gi lenger herdetid.
Må ikke tildekkes eller vaskes de første 24 timene

Glans

Matt – må lakk med Flowseal PU matt lakk.

Tørrstoffinnhold

Ca. 100 % VOC < 500 g/l

Komponentenes vekt (densitet)

Komponent A	ca 1.50 kg/l
Komponent B	ca. 1.15 kg/l.
A + B	ca. 1.40 kg/l

Sett størrelse

30 kg (produktet leveres i A+B komp.)

Peran Comfort Base A 24 kg

Peran Comfort Herder B 6 kg

Blandingsforhold: A : B = 4 : 1 (vekt)

Forbruk

Ved 2 mm ca 2,80 kg /m².

Lagring

12 måneder i uåpnet/forseglet pakning.

Lagres ved temperatur mellom 15–25 °C.

Ved temp. lavere enn 15°C kan krystallisering oppstå.

Lagres innendørs (beskyttes mot fuktighet og varierende temp.)

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.