

Peran STB Marine

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Peran STB Marine er en tokomponent, løsemiddelfri, epoxybasert klarplast. Produkt har god lysbestandighet, god bestandighet mot vann (24 timer, 20°C), og gir en hard, tett overflate med høy kjemikalieresistens.

Bruksområde

Peran STB Marine brukes som primer, bindemiddel (sammen med Peran STB Marine Filler C) og topplakk i det IMO godkjente systemet Peran STB Marine.

Miljø og helse

Peran STB Marine er løsemiddelfritt og praktisk talt luktfritt ved applisering og herding. Arbeidstilsynets anvisninger om herdeplaster skal følges. For flere retningslinjer refereres det til sikkerhetsdatablad for de benyttede komponenter.

Blandingsforhold Vekt/Volum:

2,1 deler av komponent A blandes med 1 del av komponent B i vekt.
1,9 deler av komponent A blandes med 1 del av komponent B i volum.
Bland alltid produktene (A+B) og C med drill og visp, ikke for hånd.

Temperatur ved installasjon

Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25 °C, men ikke under 10 °C. Temperaturen på underlaget skal overstige "duggpunkt" med minst 3 °C under påføring og herding. Temperaturen skal være stabil, eller synkende.

Leggetid

Ferdigblandet produkt skal brukes innen 30 minutter v/ 18 °C. Ved høyere temperatur forkortes tiden.

Herdetid ved 20°C

Overmalbar etter 15 timer. Gangbar etter 15 timer .Fullstendig utherdet etter 5-7 døgn. Nylagt overflate må ikke tildekkes eller vaskes før etter 24 timer. Høy luftfuktighet i tidlig fase av herdingen kan forårsake karbonatisering.

Farge

Transparent.

Tørrstoffinnhold

ca 100%.

Glans

Blank.

Komponentenes vekt**Densitet**

Base A	ca 1,15 kg/liter.
Hardener B	ca 1,02 kg/liter.
A+B	ca 1,10 kg/liter.

Lagring

12 måneder ved temperatur mellom 10-25 °C (forseglet pakning)

Innpakning

Produktet leveres i følgende forpakninger:

Peran STB Marine Base A	10,5 kg (9,1 liter),
Peran STB Marine Hardener B	5,0 kg (4,9 liter)
Peran STB Marine Filler C	25,0 kg (10,3L)

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.