

PERAN SL

Produktbeskrivelse

Peran SL er et 3-komponent selvjevne epoksybasert gulvbelegg.

Anvendelsesområde

Peran SL anvendes som betongbeskyttelse der det stilles krav til økt slitestyrke, og til å motstå såvel kjemisk som tung mekanisk belastning. Den ferdige overflaten blir jevn, tett og vedlikeholdsvennlig.

Peran SL er et selvnivelerende system som anvendes i sjiktkykkelser mellom 1,5 – 3,0 mm.

Blandingsforhold

A+B : C Vekt: 1,93 : 1,0 Volum: 2,55 : 1,0

A : B : C Vekt: 3,3 : 1 : 2,2 Volum: 2,4 : 1 : 1,3

Dette blandingsforholdet gjelder om man bruker komplette satser (8,9 kg A-komp., 2,7 kg B-komp. og 11,2 kg C-komp.)

Miljø

Peran SL er løsningsmiddel- og nonylfenolfritt samt praktisk talt luktfri ved påføring, inneholder ikke eksterne mykgjørere og er ikke brannfarlig. Arbeidstilsynets anvisninger for "Epoksy" skal følges.

Påføringstemperatur

Anbefalt gulvtemperatur for best mulig resultat på ferdig gulv er fra 15-25°C, men ikke under 10°C.

Temperaturen på underlaget skal overstige "duggpunkt" med 3°C under påføring og herding.

Brukstid / Potlife

Ferdigblandet produkt skal brukes innen 30 minutter ved 18°C. Ved høyere temperatur forkortes tiden.

Herdetid

Overmalbar: 10 timer ved 18°C.

Gangbar: 15 timer ved 18°C

Produktet er fullstendig uthertet etter 5-7 døgn.

Fargevalg

Beige 326 Goosewing Grey 222 Sky Blue 452 Emerald Green 740

Yellow Gre 217 Mid Grey 280 Tile Red 637 Black 990

Tørrstoffinnhold vekt % Glans

Ca 100% Blank

Densitet vekt

Komponent A ca. 1,46 kg/l

Komponent B ca. 1,05 kg/l

A + B ca. 1,34 kg/l

A + B + C ca. 1,75 kg/l (m11,2 kg filler)

Rengjøring av verktøy

Rengjøres direkte etter bruk i løsningsmiddel, t. eks. aceton.

Lagring

12 måneder ved uåpnet emballasje ved temperatur fra 15-30°C.

Emballsjestørrelse

Produktet leveres A + B + C i følgende satsstørrelse:

3-komp.: A: 8,9 kg + B: 2,7 kg + C: 11,2 kg = **22,8kg** (= 11,0 L). Filler levers også i følgende størrelser: 9,0/15 kg